



مرکب های فلکسو حلالی و روتوگراور

سری آلفلکس


مرکب های سری آلفلکس با چسبندگی عالی و مقاومت حرارتی بالاتر از 230°C جهت چاپ بر روی فویل آلومینیوم که نیاز به مقاومت حرارتی بسیار بالایی دارند از قبیل چاپ بر روی بلیسترهای دارویی بهترین کیفیت را ایجاد می نماید

سطوح چاپی :

• فویل آلومینیوم

خواص ویژه :

- مقاومت حرارتی عالی بالاتر از 230°C
- چسبندگی عالی بر روی فویل های مختلف
- براقت عالی
- قدرت رنگی عالی



رنگها :

رنگ	کد	رنگ	کد
سفید	10FAB4501	آبی	40FAB4508
زرد	20FAB4503	مشکی	80FAB4512
قرمز	30FAB4505		

شرایط نگهداری :

این کالا یک محصول آتش زا می باشد لذا احتیاط لازم در نگهداری آن انجام گیرد. از منابع گرما و نور خورشید دور نگهداشته و در ظرف دربسته نگهداری شود. توصیه می شود در طول مصرف تهویه مناسب انجام گیرد . بهترین زمان مصرف تا یک سال از تاریخ تولید می باشد.

نحوه مصرف :

- پس از باز کردن درب گالن مرکب را کاملاً میکس نمایید
- ویسکوزیته مرکب قبل از مصرف اندازه گیری شود.
- مرکب با حلال مناسب پیشنهادی سازنده مرکب رقیق و ویسکوزیته آن تنظیم شود.
- سرعت خشک شدن مرکب در فصل های مختلف با نسبت های مختلف حلال های پیشنهادی تولید کننده مرکب تنظیم شود.
- همخوانی مرکب با نوع سطح چاپی کنترل شود.
- ویسکوزیته مرکب در طول چاپ کنترل شود.
- از مخلوط نمودن مرکب های تولیدی سازندگان مختلف اجتناب نمایید.

حلال رقیق کننده:

بمنظور تنظیم ویسکوزیته مرکب در طول چاپ و برای جبران حلال تبخیر شده از مرکب استفاده از حلال های زیر پیشنهاد می گردد:

حلال نرمال نسبت ۷۰ به ۳۰ ایزوپروپیل الکل و اتیل استات *

در فصول سرد بمنظور افزایش سرعت خشک شدن از نسبت ۵۰ به ۵۰ حلال های ایزوپروپیل الکل و اتیل استات استفاده *

شود.

در فصول گرم جهت کاهش و تنظیم سرعت خشک شدن مرکب بر روی کلیشه و نوردها استفاده از اتیل گلیکول به * میزان ۵-۱۰ درصد پیشنهاد می گردد.

ورنی مرکب :

افزودن بیش از حد حلال به مرکب باعث کاهش خواص چسبندگی و براقت و پوشش (مقاومت) مرکب می گردد لذا جهت کاهش قدرت رنگی مرکب بدون تغییر در شید رنگی و همچنین تنظیم ویسکوزیته مرکب استفاده از ورنی **00FAB4500** پیشنهاد می گردد.

بسته بندی :

گالن ۲۳ کیلویی (رنگی) - گالن ۳۰ کیلویی (سفید)
 بشکه ۲۲۰ کیلویی





ویژگی های سری آلفلکس

رنگ	کد مرکب	مقاومت نوری	ویسکوزیته خام	ویسکوزیته چاپ	مقاومت							
					مهاجرت	آب	اسید	قلیا	پنیر	روغن	واکس	صابون
سفید	10FAB4501	۷	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
زرد	20FAB4503	۵-۶	۸۵-۹۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۴-۵	۴-۵	۵	۵
قرمز	30FAB4505	۵-۶	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۴-۵	۵
آبی	40FAB4508	۵-۶	۹۵-۱۰۰	۲۵-۳۰	۵	۵	۴-۵	۴-۵	۵	۵	۵	۳-۴
مشکی	80FAB4512	۴-۶	۶۵-۷۵	۲۵-۳۰	۵	۵	۳-۴	۳-۴	۵	۵	۵	۳-۴

مقاومت نوری ضعیف = ۱ عالی = ۸
مقاومت ضعیف = ۱ عالی = ۵

در دمای ۲۵° با فوردکاپ ۴ = ویسکوزیته



دفتر مرکزی: تهران - پل سیدخندان - خیابان ابوذر غفاری - خیابان شهید شمیرانی فر شماره ۲۱ کدپستی ۱۶۶۱۶۴۷۳۱۳

تلفن فروش: ۲۲۸۹۲۸۰۰-۲۲۸۹۲۷۹۹

WWW.PERSIINK.COM

SALES@PERSIINK.COM