



ورنی روکار یووی ۷۲۰۰

• **کاربرد:** بهبود براقیت، مقاومت خراش و سایش سطوح چاپی بر روی کاغذ و مقوا

ورنی روکار یووی با جدیدترین مواد اولیه فرموله و به بازار عرضه می شود. براقیت عالی، مقاومت سایش، خراش عالی، سرعت خشک شدن بالا از ویژگیهای این ورنی است.



خواص

- براقیت فوق العاده با پایین ترین ضخامت فیلم اعمال شده
- سرعت خشک شدن بسیار عالی
- مقاومت سایش و خراش بسیار عالی
- بوی بسیار کم
- مقاومت در برابر حلال
- ویسکوزیته مینیمم ۵۰-۴۵ ثانیه در فورد کاپ ۴
- مقاومت در برابر زرد شدن

محلول شستشو:

برای شستشوی ورنی در دستگاه ورنی زنی از حلال 00SLV2520 استفاده شود.

پایداری:

ورنی ۷۲۰۰ در شرایط محیطی ۲۵ درجه سانتی گراد بمدت ۶ ماه پایدار می باشد.

شرایط نگهداری:

- از تابش نور مستقیم خورشید به ورنی شدیداً اجتناب شود.
- از قرار دادن ورنی در محیطهای با دمای بالاتر از ۳۰ درجه اجتناب شود.
- نور خورشید و درجه حرارت باعث کاهش پایداری و زل شدن ورنی می شود.

نکات ایمنی:

• در هنگام کار با ورنی از دستکش استفاده نمایید. در صورت تماس ورنی با دست و یا صورت فوراً با آب سرد و صابون شستشو نمایید.

بسته بندی:

گالن ۲۵ کیلوگرمی

