



## سری X:

مرکب های سری X بصورت کاملا اکسیداسیون خشک شده و برای چاپ بر روی کاغذ و مقوای گلاسه جهت استفاده در صنایع بسته بندی فرموله گردیده است. سرعت خشک شدن بسیار عالی و مقاومت سایش عالی این سری مرکب انجام عملیات پس از چاپ را در کوتاهترین زمان ممکن امکانپذیر مینماید. این مرکب جهت چاپ بر روی دستگاههای چهار رنگ و تک رنگ به همراه سیستم ورنی زنی و همچنین سیستم های رطوبت سازی الکلی و معمولی فرموله گردیده است.

## خصوصیات:

- ۱- سرعت خشک شدن بسیار عالی
- ۲- مقاومت سایش عالی
- ۳- براقیت عالی
- ۴- بالانس آب و مرکب ایده ال
- ۵- انجام سریع عملیات پس از چاپ

## رنگ ها:



رنگ	کد	ترانسپارنتی	مقاومت			
			نور	الکل	مخلوط حلال	قلیا
زرد	20OFS0845	T	۵	+	+	+
قرمز	30OFS0846	T	۵	+	+	+
آبی	40OFS0847	T	۸	+	+	+
مشکی	80OFS 9002	O	۸	+	+	+
مشکی	80OFS1072	O	۸	-	+	-
مشکی	80OFS9025	O	۸	+	+	+

## داروی آب:

- هیدروفیکس ۷۰۰۰ داروی آب یونیورسال
- هیدروفیکس ۹۰۵۳ داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی.
- سوپرفیکس ۹۳۸۲ داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها
- لیتواستار Z-9200-U داروی آب با قابلیت کاهش درصد الکل

## افزودنی ها:

هرچند مرکب های سری X به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ، درجه حرارت و رطوبت محیط، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از اینرو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

## 00TRO 23115

## ضد چسب خمیری:

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای تحریر مکانیکال، مقوا افزودن حداکثر ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

## 00VRO 44000

## شل کن

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطورهمزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

## 60DAO57006

## خشک کن

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد.

## بسته بندی:

قوطی ۲ کیلویی

